

### HOJA TECNICA

#### Descripción General:

La cinta mixta SECURYLITE es una cinta fluorescente (tela Oxford) y se aplica en el medio una película de transferencia de calor que consta con un alto índice de reflexión por medio de las micro perlas de vidrio.

#### Ilustración



#### INFORMACION ADICIONAL

##### Tela Oxford Fluorescente

El material es Oxford y es una cinta tramada resistente.

##### Color Fluorescente

El color es verde limón fluorescente o naranja fluorescente.

##### Transfer Reflectivo Plata:

Este material es , Como propiedades reflectivas cuenta con 350 a 420 Cd/Lux. Se mantiene en buenas condiciones hasta -20°C

##### Presentación

Cada rollo es de 100 metros y el ancho varia de 1.5" a 2" respectivamente.

##### Durabilidad de la calidad reflectiva:

Lavado: 25 ciclos a 60°C.

Lavado al seco: 15 ciclos.

#### PROPIEDADES DE REFLECTIVIDAD: (Cd Lux m<sup>2</sup>)

## Cinta Mixta T3

### DESEMPEÑO REFLECTIVO SEGUN NORMA **BS EN 471**

Angulo de Entrada/ Angulo de Observación	Tipico	Minimo	EN471
5°/12'(0.2)	420	390	330
5°20'(0.33°)	310	260	250

Probado según norma EN471:2003

Responsable Laboratorio  
**James Adam**

May 26, 2008

Nota: El uso del material reflectivo SECURYLITE™ mejorara la Visibilidad, sin embargo, ningun material reflectivo puede garantizar la visivilidad en forma absoluta bajo condiciones climaticas adversas. El rendimiento va ha depender del uso que le de y del cuidado que se le de al material.